



CEWELD SG CrMo1 Tig

TYPE	Kupferbeschichteter WIG-Stab zum Schweißen von kriech- und wasserstoffbeständigen Stählen (Typ CrMo1, B2).					
ANWENDUNGEN	CEWELD® SG CRMo1 Tig eignet sich für Kessel- und Rohrleitungsbaustähle mit 1,25 % Cr und 0,5 % Mo sowie zum Schweißen von Vergütungs- und Einsatzstählen. Die Hauptanwendungsgebiete sind: Hochdruckkesselbaustähle, Offshore, Reparatur, Bau, Rohrleitungen, Tubing etc.					
EIGENSCHAFTEN	CEWELD® SG CRMo1 Tig ist extrem leicht zu schweißen und hat hervorragende Schweißeigenschaften. Geeignet, um Kriechfestigkeit für Arbeitstemperaturen bis 550 °C zu bieten. Der Draht hat einen niedrigen Gehalt an Begleitelementen (z. B. Sn, As, Sb und P) und bietet einen niedrigen Bruscato-Faktor (X< 10 ppm) für versprödungsbeständige Anwendungen.					
KLASSIFIKATION	AWS	A 5.28: ER 80S-G				
	EN ISO	21952-A: W CrMo1Si				
	W.Nr.	1.7339				
	F-nr	6				
	FM	3				
GEEIGNET FÜR	Typ 1Cr0,5Mo, ISO 15608: ~5,1 1.7205, 1.7218, 1.7225, 1.7228, 1.7254, 1.7258, 1.7262, 1.7335, 1.7337, 1.7350, 1.7354, 1.7357, 1.7728 13CrMoV42, 13CrMo4-4, 13CrMo4-5, 15CrMo3, 15CrMo5, 13CrMoV42, 15Cr3, 16MnCr5, 20MnCr5, 15CrMo5, 24CrMo5, 25CrMo4, GS-22CrMo5, GS-22CrMo54, GS 17CrMo5-5, 16CrMoV4, 42CrMo4, 42CrMo4V, 41CrMo4V, ASTM A 182 Gr. F11 / F12; A 193 Gr. B7; A 213 Gr. T12; A 217 Gr. WC6; A 234 Gr. WP11; A335 Gr. P11, P12; A 336 Gr. F11, F12; A 426 Gr. CP12 ; A 199; A200; A 387 Gr A11 / 12					
ZULASSUNGEN	CE					
SCHWEISSPOSITIONEN	      					
TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE DES FÜLLMETALLS (%)	C	Si	Mn	Cr	Mo	
	0.09	0.6	1	1.1	0.5	
MECHANISCHE GÜTEWERTE	Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V	Hardness
	690°C±15°C 1h	460	560	22	RT -40°C	HRc
RÜCKTROCKNUNG	Nicht erforderlich					
GAS ACC. EN ISO 14175	I1					



CEWELD SG CrMo1 Tig

SG CRM01 TIG 1,2 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663411396

SG CRM01 TIG 1,6 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663411402

SG CRM01 TIG 2,0 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663411419

SG CRM01 TIG 2,4 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663411426

SG CRM01 TIG 3,2 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663411433